



Hijos de Miguel  
Muñoz Durán, S.A.

# YESOS PATETA

## YESO CONTROLADO YG/L

### Descripción

El Yeso Controlado Pateta es un yeso de construcción diseñado para guarnecidos. Es producto de dos componentes (semihidrato y anhidrita) y aditivos orgánicos seleccionados que le proporcionan la plasticidad y tiempo de fraguado adecuados para su uso.

### Usos

El Yeso Controlado es un yeso para uso en guarnecidos horizontales y verticales en interiores así como en trabajos de albañilería en general.

### Suministro

El Yeso Controlado se suministra en sacos de 20 kg. Se paletiza a razón de 72 sacos por palet (1440 kg).

### Marcado CE y normas de referencia



Este producto cumple con la normativa relativa al marcado CE. Está diseñado y fabricado bajo las siguiente norma: UNE-EN 13279-1. Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Clasificado como Yeso de construcción para enlucidos en interiores B1/20/2 según esta norma.

### Modo de empleo

Espolvorear el yeso sobre el agua en una relación aproximada 1/1 y batir la disolución hasta conseguir una mezcla homogénea.

Esperar entre 8 y 10 minutos y aplicar manualmente. El tiempo de empleo se encuentra entre 8 y 12 minutos.

### Indicaciones importantes

La temperatura mínima de aplicación de + 5 °C y la máxima de + 30 °C.

Se aconseja el uso de guantes para la manipulación del producto.



### Datos Técnicos

<b>Agua combinada:</b>	< 6 %
<b>Finura de molido:</b>	< 50 % (Tamiz 0.2 mm)
<b>Tiempos de fraguado:</b>	Principio: < 10 min Final: > 50 min (Método del cuchillo)
<b>Índice de Pureza:</b>	> 75 %
<b>pH:</b>	> 6
<b>Resistencia mecánica flexotracción:</b>	> 2 Mpa
<b>Temperaturas de aplicación:</b>	Entre + 5 °C y + 30 °C.

### Limpieza de herramientas

Las herramientas utilizadas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo.

### Conservación

6 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen sin deteriorar, en un lugar cerrado y protegido de la humedad.

YESOS PATETA