



0830

HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURÁN, S.A.

Ctra. Murcia Km. 60 CP 30430

Cehegín (MURCIA)

08

0830-CPD-081

UNE EN 13139:2003 Áridos para morteros
UNE EN 13139:2003/AC 2004 Áridos para morteros
Usos: Para carreteras y trabajos de ingeniería civil y otros usos
ARENA FINA DE MORTERO AF-T-0/2-C
(Procedente de restos de mármol)

Tamaño de las partículas 0/2 **d/D**

Granulometría característica

Tamices (mm) y % que pasa			
0.063	0.25	1	2
19 ± 1	32 ± 2	70 ± 2	98 ± 1

Densidad de partículas 2.7 **Mg/m³**

Absorción de agua <2 **% WA**

Limpieza

Finos **Categoría 4** **Categoría**

Calidad de los finos >45 **EA**

NT **AM**

Composición/contenido

Cloruros <0.005 **% Cl⁻**

Sulfatos solubles en ácido **AS_{0.2}** **Categoría**

Azufre total <0.5 **% S**

Compuestos orgánicos que afectan al fraguado y al endurecimiento del mortero

Tiempo de fraguado **NT**

Húmicos **No contiene**

Ácido fúlvico **NT**

Liberación de sustancias peligrosas **No se liberan sustancias peligrosas**

Las propiedades con **NT** indican que la realización del ensayo no es necesaria o el ensayo no es de aplicación.

Las propiedades con **NPD** indican una "Prestación no determinada".

Las propiedades con el subíndice "NR" indican "sin requisitos".

Febrero 2023