



0830

HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURÁN, S.A.

Ctra. Murcia Km. 60 CP 30430
Cehegín (MURCIA)

08

0830-CPD-081

UNE EN 13043:2003 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas
UNE EN 13043:2003/AC 2004 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas
(Queda excluido su uso en capas de rodadura)

GRAVILLÓN AG-T-20/40-C-L

Forma de las partículas	F_{I20}	Categoría									
Tamaño de las partículas	20/40 $G_{C90/10}$ $G_{25/15}$	d/D y Categoría Tolerancia									
Granulometría característica	<table><thead><tr><th colspan="3">Tamices (mm) y % que pasa</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>31.5</td><td>40</td></tr><tr><td>2 ± 1</td><td>75 ± 1</td><td>98 ± 2</td></tr></tbody></table>		Tamices (mm) y % que pasa			20	31.5	40	2 ± 1	75 ± 1	98 ± 2
Tamices (mm) y % que pasa											
20	31.5	40									
2 ± 1	75 ± 1	98 ± 2									
Densidad de partículas	2.7	Mg/m³									
Limpieza	MB_{FNT}	MB_F									
Finos	f_1	Categoría									
Porcentaje de partículas machacadas	$C_{100/0}$	Categoría									
Resistencia a la fragmentación y al machaqueo	LA_{35}	Categoría									
Coefficiente de pulimento acelerado	NPD										
Liberación de sustancias peligrosas	No se liberan sustancias peligrosas (Estudio Mineralógico disponible a petición)										

Las propiedades con **NT** indican que la realización del ensayo no es necesaria o el ensayo no es de aplicación.

Las propiedades con **NPD** indican una "Prestación no determinada".

Las propiedades con el subíndice "NR" indican "sin requisitos"

Febrero 2023